Produto de Manutenção de Edifícios e Coberturas

Informação Técnica e Especificações

Normas europeias de produtos não poluentes

SLATEX REV 6K

COMPONENTE ENDOTÉRMICO PARA RESTAURO DE EDIFÍCIOS

Referências e Descrição

É uma base de borracha natural, com polímeros em suspensão com o objetivo de avaliar as propriedades físico-químicas, visando a melhorias na adesão, flexibilidade, e resistência ao choque com um acabamento liso. Cria uma proteção contra os índices de humidade e do frio, como nunca foi empregue. Biodegradável, sem solventes. Vantagens energéticas param o interior das casas.

O **slatexrev 6k**, é extraordinariamente adequado para a reabilitação. Faz uma boa calafetagem contra os índices de pressão de água. Boa aderência às superfícies, é um acompanhamento válido no fissuramento de paredes e muros. De secagem rápida á superfície. Livra de outras soluções. Um braço direito do trabalhador. Económico, gera pequenos custos e tempo. De aplicação fácil. Restaura facilmente, anticorrosivo, rústico ou novo. Decorativo.

Propriedades Físicas

A transição **endotérmica** em aproximadamente -60ºC atribuída à temperatura. Apresenta boa estabilidade térmica até cerca de 120ºC, com uma perca de massa, até esta temperatura, de cerca de 3%, devido á eliminação de voláteis e que a partir daí ocorre numa perca de massa acentuada. Assim sendo, para melhorar a sua prestação e estabilidade por muitos mais anos, após revestimento, dar acabamento em pintura. Para mais informação, sob consulta.

Preparação de superfície

De uma forma geral a base deve estar em estado limpo de argamassas velhas, ou gorduras e irregularidades. Lavar sempre a superfície com alta pressão. No caso dos metais, eliminar as partículas de ferrugem. Se houver dúvidas de adesão usar o **slatexprimer** ex: rebocos antigos ou ferro á vista, zincos.

Campo de Aplicação

Deve, antes de usar, homogeneizar o produto com uma vara misturadora numa rotação de 400 a600 rpm, com um berbequim comercial, até obter uma boa dispersão. Usar uma espátula larga apertando sempre contra a parede. Aplique a rede entre as, demão. Tenha sempre à mão água e esponja, esta ajuda a desfazer os riscos da espátula, como um reboco.

Pode substituir o silicone, o betume para vidros, colagem, reparador de ferro á vista, de selagem de pavimento. Pode dar-se diretamente como barramento pelo interior, caves, ótimo regularizador.

Nos metais, excelente comportamento no zinco.

Aplicar por cima dos azulejos velhos e colar novamente e ou pintar. O **slatexrev 6k**, exposto ao tempo frio e vento apresenta-se sempre quente ao tato.

.Rendimentos

Analisar sempre o estado da base. Este “capoto” mais fino, armado com rede, consome 20L/13m2 por embalagem numa espessura de 2m/m

Os alçados, mais sujeitos a infiltrações, deve aplicar slatex primer cimentoso, para garantir uma melhor selagem.

Limpeza

Com água, enquanto fresco

Embalagem

20 L

ARMAZENAGEM

Armazenar em lugar seco e fresco.

FICHA TÈCNICA	Página	1 de 1
	Edição	**Data**
SLATEXREV.6K	B	01.09.02

TIPO DE PRODUTO

Dispersão aquosa de latex natural, ou sintético, carboxilato, dispersantes e espessantes.

FUNÇÂO

Primário de barramento anticorrosivo, para alvenarias, metais e madeiras, etc., caindo sobre superfícies cimentosas em forma de massa, protegendo de fissuramentos**.**

Características dos componentes

Características	U.M.	Results	SPEC Limits	Testing Method
Appearance	-	-	fine white powder	visual
K-Value	-	67,2	66,0-68,0	ISO1628/1-84
Volatiles(4h at110ºC)	%	0,18	max.0.4	ISO1269-80
Bulk density, unsetted	g/cm3	0,58	min.0,55	ISO 60-77
Ash	%	0,02	max.0,04	ISO1270-75
Residues on the 0,250mm sieve %		0,3	max.5,0	SR EN ISO 4610-98
Residues on the 0,063 mm sieve%		97,6	min. 95	SR EN ISO 4610-98
Black points/dm2	-	1	max. 4	SR EN ISO 1265-98
Vinyl Chloride	ppm	0,2	max. 1	ISO6401-85

Aspeto	mousse	
Cor	Castanho ou branco	
Odor	Ligeiro amónia	
Viscosidade(cp`s)Brookfield"DV-II+LV H4 a 100 rpm a +/-23ºC	4000-4500	PE 10.1.1
Densidade (kg/l)	1.10 – 1.30	PE 10.1.3
Teor de sólidos	50 – 52	PE 10.1.2

SLATEXREV.6K

Produto destinado ao revestimento de paredes exteriores, muros, metais, com garantia de 10 anos, quando aplicado com rede entre as demãos, com uma espessura mínima de 2mm, apresenta boa resistência às variações climatéricas. Como acabamento, deve ser revestido por tintas, esmaltes acrílicos e elastómeros, sem necessidade de primários. Faz com que o comportamento dos acabamentos se mantenha por mais anos sem descascar.

Thermal study of natural rubber from different clones of the IAC series

A borracha natural vem sendo estudada com o objetivo de avaliar suas propriedades físico-químicas e tecnológicas visando a melhoria da sua qualidade. Neste trabalho a estabilidade térmica da borracha natural obtida de novos clones da série IAC foi estudada através de ensaios de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise por termogranometria (TC/DTG).

CONCLUSÂO: A borracha natural obtida dos clones da serie IAC, apresentam boa estabilidade térmica, até a temperatura de cerca de 300ºC e temperaturas de transição vítrea de aproximadamente -63ºC.Nota: Para mais informação consultar estudo da borracha natural

Informação técnica

SLATEXREV.6K

1 COMPONENTE, FLEXIVEL, ESPESSO, COMPACTO DE REVESTIMENTO, RESISTENTE AO CHOQUE

ENDOTÉRMICO, BIODEGRADÁVEL, POLIVALENTE, REGULARIZADOR, DECORA, PROFISSIONAL

VANTAGENS

- Fácil de aplicar
- Anticorrosivo, sobre revestimento pré-fabricados onde existam parafusos ou metais.
- Evita fissuras em alçados
- Substitui o silicone
- Adere á maioria das bases, excelente para tratar zinco.
- Regulariza
- Trata ferro á visto
- Substitui o cimento cola
- Excelente no barramento de paredes frias
- Reveste sobre membranas elastómeras.
- Reveste sobre verniz
- Reveste sobre alumínio anodizado
- Menos custo e tempo
- Decora pisos em cores, alisa sobre tijoleiras e azulejos.
- Evita o chapisco e reboco
- Repara tubos e canos
- Recupera portões em mau estado
- Recupera portas velhas e queimadas da intempérie
- Substitui o betume dos vidros
- Pode ir a estufa aos 120ºC para que reticule mais rapidamente, sem no exterior o sol o melhor reticular.
- Faz colagens de materiais diferentes, uns com os outros

FERRAMENTA / EQUIPAMENTO

Usar a ferramenta sempre o mais limpa possível, ou seja passar por água de vez em quando, faz com que a espátula ou plaustra deslize com facilidade.

APLICAÇÃO

Depois de o alçado se encontrar em bom estado de aplicação, tenha preparado previamente o corte da rede. O primeiro barramento, deve levar sempre a plaustra cheia de pasta **slatexrev.6k** para melhor expandir a massa, calculando a largura e a altura da rede.

Encoste a rede contra a pasta **slatexrev.6k** e com a plaustra **aperte contra a base**, de cada vez que correr a plaustra retira o excesso, sempre continuamente neste processo.

IMPORTANTE: Damos formação e acompanhamento durante a obra.

CONSUMO

Consomo médio de 20L de **slatexrev.6k**: 10 a 13m2.

A gama LACOCI é constituída por quatro produtos:

Lacofer	Tinta primária polivalente, metais e madeiras e plásticos
Slatexrev.6k	Massa de revestimento exterior anti fissura, mais fino
Slatexrev.6k BR	Massa branca de revestimento, de colorir, sobre pladur e paredes
Slatex bonding primer	Primário universal cimentoso, sela pelo int. e ext.
Sistema CLAY-PIT	Fachada ventilada

PENSE, ESTA GAMA REABILITA
Economiza: tempo e dinheiro, menos mão-de-obra

Para mais informação deve consultar o quando a **LACOCI** pode fazer por si.







Restauro de alçado com SLATEXREV.6K aAcabamento em pintura 100% acrilica

Contatos: Fale connosco através do n/ contacto: 916 355 129
E:mail: lacocirevestimento@gmail.com/geral@Lacociportugal@gmail.com