SLATEX primer (cimentoso)

. COMPOSIÇÃO: É composto por dois componentes, sendo de base aquosa um dos componentes que contem uma resina natural de latex, dispersa em água; outra é cimento Portland normal, podendo ser também composta com areia fina (cimento cola), uma vez misturados forma uma pelicula viscosa de cor verde leitosa no estado húmido. Quando seca tem tonalidade verde.

BENEFÍCIOS: "Campo de aplicação"
Enriquecedor de cimento cola e cimentos junta.
Cura rápida, recoberto após 1 hora.
Formula, de risco reduzido, do sistema.
Longo período para aplicação, mantendo-se durante todo o tempo de trabalho.
Fácil de misturar e de aplicar.
Limpeza fácil do equipamento com água.
Proporção de mistura simples quer em peso como em volume.
De cor verde para facilitar o controlo de aplicação.
Aceita colagem de cerâmicos e tintas.

USOS: APLICAÇÃO PRÉVIA PARA MEMBRANA DE BASE AQUOSA E DE SOLVENTE
Um produto para a maioria dos substratos, sãos e corroídos da construção, onde for necessário um efeito penetrativo de revestimento de superfície, como ferro a vista.

Substratos considerados:
Concreto (incluindo humedecidos e curados parcialmente).
Cimentosos/argamassas, de enchimento ou de acabamento.
Estuques e gessos.
Superfícies betuminosas
Coberturas revestidas a feltro.
Painéis de construção, incluindo os reforçados a fibra de vidro.
Alvenarias.
Espumas isolantes
Superfícies de madeira.
Superfícies pintadas
Poliéster reforçado a fibra de vidro Alguns revestimentos com membranas, quando necessitam de novo revestimento. Como primário para uso na reparação de concretos (ferro á vista) e no sistema de coberturas (fibrocimento).

Propriedades

Biodegradável, flexível, solúvel com cimentos. Altamente aderente, selando pelo interior, enriquece as massas, tornando-as flexíveis e impermeáveis. Funciona com anticorrosivo, no ferro á vista, resistente aos solventes agressivos, fácil manuseamento, resiste á carbonatação" babados" . Restaura telas asfálticas.

Equipamento

Deve lavar a trincha ou rolo logo após a aplicação, também passar por água antes de começar a aplicar**.**

Água

• A água é um dos principais agentes de degradação de materiais porosos, atuando por via física, química e biológica.
• A proteção contra a água deve portanto ser encarada sempre que necessário: implica conhecer a origem da água.
• Se a água vem do exterior a aplicação de hidrófugos é uma hipótese a considerar. • Muitas vezes a aplicação de hidófugos prejudica mais do que protege.
• Ao escolher um hidrófugo para aplicação na parede de um edifício antigo, considerar os seguintes requisitos:
♣ Não reduzir a permeabilidade ao vapor de água
♣ Não alterar o processo de evaporação: interferência na respirabilidade da parede
♣ Não alterar o aspeto visual

Rendimento

Rendimento máximo: 12m/L em áreas não absorventes

.Misturar passando o trincha ou rolo pelo slatexprimer na base. Pulverizar com cimento e envolver novamente com o trincha até criar um tom homogéneo cimentoso. Atenção, engrossar por camadas secas. Pode usar fibra para uniformizar a camada.

Pode e deve proteger madeira, metais, plásticos, rebocos com fissuramento, pladur,etc.

Tempo pós mistura

Deixar curar a pelicula até ficar bem seco, pode deixar vários dias sem ser revestido. Deixar sempre um acabamento com bom aspecto.

Temperatura	Tempo de cura / secagem	Tempo p/ recobrir
35º	½ h	1 a 2h
20º	1 1/2h	3h
5º	1 dia a 2 dias	2 a 4 dias

Não aplicar em humidade inferior a 5º ou em dias de chuva, apenas no interior. Se danificar retificar novamente por cima

.



Selagem das humidades pelo interior com Slatexprimer (cimentoso) e revestido com Slatexrev BR, evitou o bolor na viatura.